

Dawnprene TPO 511M(211103)

产介

一 TPO 。 ， 化 ， 主 于 出。 个 TPO 以像
加 一 出。 全 再利。

Features: It is a natural colour thermoplastic polyolefin (TPO) material. This material combines good physical properties, chemical resistance and elasticity, designed for extrusion applications. This grade of TPO can be processed on conventional thermoplastics equipment for extrusion. It is completely recyclable.

		* 出制	
RoHS		* RoHS	
		*	
		*	
		* 出	
修		* 2022-02-03	
	典 值	单 位	依
	1.03	g/cm ³	GB/T 1033.1-2008
(Shore A/D,10/1 sec,23)	94/43	A/D	GB/T 531.1-2008 ()
(230 *5kg)	6.0	g/10min	GB/T 3682-2000
力			
伸 23	15/17	Mpa	GB/T 528-2009
伸 23	793/752	%	GB/T 528-2009
23	87/90	KN/m	GB/T 529-2008



R	一区	二区	三区	四区	五区		具
40-150	160-180	180-210	180-210	180-210	180-210	180-210	50-70

加信

1. Dawnprene TPO 与 PVC 不 混 溶 ， 使 前
Dawnprene TPO is incompatible with PVC materials, hence must clean the equipment before using.
2. 为典 型 ， 不 作 为 协 议 。
The properties is typical performance, is not regarding as technical index or agreement.
3. 使 前 上 作 业 ， 保 护 。
An reprocessing must follow the above instructions, and ensure no content impurity.
4. 以上 仅 供 参 考 ， 不 能 参 考 也 不 能 作 为 具 体 具 体
Above instructions for reference only, different equipment might have difference parameters, please adjust accordingly with different mold and product shape.

东 分 公 司
SHANDONG DAWN POLYMER CO.,LTD
:中 国 ， 东 营 区 兴 隆 .265703
Address:Zhen g Road,Longgang Economic Zone,Longkou,Shandong, China. 265703

SHANDONG DAWN POLYMER Co., LTD



: () 0086-535-8868588;(内) 0086-535-8833988

Tel:(Foreign Trade) 0086-535-8868588;(Domestic Trade)0086-535-8833988